

برگه اطلاعات فنی محصول

Sika® ViscoCrete®-3110 IR

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن با کارایی بالا

ویژگی ها / مزایا

این افزودنی با مکانیزم اثر دوگانه جذب سطحی و ممانعت فضایی مولکول های پلیمری، باعث جدایی ذرات چسبانندۀ از هم می شود. در نتیجه این ویژگی ها باعث به وجود آمدن خصوصیات زیر می شود:

- کاهنده بسیار شدید آب و در نتیجه افزایش تراکم و مقاومت
- اثر پلاستیسیته (روانی) عالی و در نتیجه بهبود رفتار تراکمی، قالب گیری و روانسازی بتن
- فاقد ذرات کلراید و بی ضرر برای بتن های مسلح
- کاهش میزان واکنش کربوناتیون بتن
- کاهش تمایل به جمع شدگی صوتی
- عدم نیاز به ویبره کردن و ایجاد ارتعاش و نداشتن آودگی صوتی

توضیح محصول

Sika® ViscoCrete®-3110 IR نسل سوم افزودنی برای بتن و ملات می باشد که کارایی بتن را برای مدت زمان طولانی فراهم می کند.

کاربردها

- تولید بتن آماده
- تولید بتن با کارایی بالا
- بتن متر اکم و نفوذناپذیر با سطح صاف
- تولید اجزا پیچیده ای از قبیل بلوك ها، فوندانسیون ها، دیوار ها، تیر ها و ستون ها حتی در شرایط بسیار مترکم
- تولید بتن خود متر اکم

تاییدیه ها / استاندارد ها

EN934-2 Table3.1,3.2/ISIRI 2930 Table 3.1,3.2

اطلاعات محصول

پایه شیمیایی	مایع با پایه پلی کربوکسیلات
بسه بندی	گالن های ۲۰ کیلوگرم و مخازن ۱۱۰۰ کیلوگرم
نوع و رنگ	مایع شفاف
تاریخ انقضا و شرایط نگهداری	به مدت ۱۲ ماه پس از تولید در صورت نگهداری در ظرف های باز نشده و اصلی در شرایط خشک و دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد. از نور مستقیم آفتاب و بیخ زدگی جلوگیری شود.
چگالی (دانسیته)	در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد: ۱.۱ - ۱.۰۵
مقادیر پتانسیل هیدروژنی	دربازه ۳.۵-۵.۵ (pH)
مقدار یون کلراید	حداکثر ۰.۱٪ . فاقد یون کلر

اطلاعات اجرا

بسته به شرایط مورد انتظار از عملکرد بتن، در مقادیر زیر به کار برده می شود.
برای بتن پلاستیک و روان: ۰.۷۵ تا ۰.۷۵ درصد وزنی سیمان
برای بتن خود متراکم شونده: ۰.۷۵ تا ۱.۵ درصد وزنی سیمان
بعد از تنظیم ثبات بتن، از افزودن آب اضافی به ظرف مخلوط باید جلوگیری شود.

میزان مصرف

اساس اطلاعات محصول

کلیه اطلاعات موجود در این برگه اطلاعات فنی بر اساس تست های آزمایشگاهی می باشد. مقادیر واقعی اندازه گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

محدو دیت های محلی

توجه داشته باشید که به دلیل دستورالعمل های محلی خاص، عملکرد این محصول از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه استفاده به برگه اطلاعات فنی محصول مراجعه شود.

اطلاعات ایمنی و سلامتی

برای اطلاع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصولات شیمیایی، مصرف کننده ها باید به جدید ترین بروشورها شامل اطلاعات فیزیکی، اکولوژیکی، سمی و سایر موارد مراجعه کنند.

نکات قانونی

اطلاعات و به ویژه پیشنهادات مربوط به نحوه استفاده محصولات سیکا بر اساس دانش به روز تجربیات تولید و شرایط نگهداری در حالت نرمال ارائه شده اند. در عمل هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از موارد مورد تایید شرکت سیکا وجود نداشته و اطلاعات مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل استفاده می باشد. مصرف کننده می بایست همواره جهت کسب اطلاعات به روز به برگه اطلاعات فنی مورد تایید شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

دستورالعمل اجرا

روش اجرا

این افزودنی در محل سایت باید به آب بتن اضافه شود.

نکات/محدو دیت ها

هنگام استفاده از IR-3110 Sika® ViscoCrete® باید از یک طرح اختلاط مناسب استفاده شود و منابع مواد اولیه محلی باید قبل امتحان شده باشند. این محصول باید به همراه آب اختلاط اضافه شود
از افزودن IR-3110 Sika® ViscoCrete® به سیمان خشک می باشد خودداری شود و قبل از مخلوط کردن این محصول با بتن باید تست های لازم روی بتن تازه صورت گیرد.
به دلیل شکل پذیری بالای این محصول، از پیش، قالب ها را کنترل کنید و از روند نصب و ایمن بودن آن ها اطمینان حاصل کنید.

قوانین استاندارد یک عمل آوری خوب بتن، از مرحله تولید تا عمل آوری باید رعایت شوند. به این استاندارد ها رجوع کنید.

سازگاری

این محصول می تواند با افزودنی هایی که در ادامه آورده می شود استفاده شود.

Sika® Aer
SikaPump®
SikaRapid®
Sika®FerroGard 901
SikaFume® HR
Sika Retarder®
SikaRapid® Antifreeze
Sika®Fibre

آزمایش، همیشه قبل از ترکیب محصولات توصیه می شود.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان،
خیابان گل افshan شمالی، خیابان
۱۴، پلاک ۹، طبقه اول، کد پستی
۱۴۶۹۷۸۵۱۷۱
تلفن: +۹۸ ۲۱ ۸۸۳۷ ۰۸۲۷
ویسایت: irn.sika.com